

Baumit FinishExpert

Biela pastézna stierka prémiovej kvality



Výhody

- **Vysoká belosť**
- **Optimálna brúsiteľnosť**
- **Pre ručné aj strojové spracovanie**

Produkt

Biela pastézna interiérová stierka prémiovej kvality pripravená na okamžité použitie. Pre ručné a strojové spracovanie. Možnosť nanášania valčekom.

Zloženie

Minerálne plnivo, špeciálne disperzné prísady, celulóza a voda.

Vlastnosti

Ľahko spracovateľná biela stierka prémiovej kvality s matným povrchom. Krátky čas schnutia.

Použitie

Na celoplošné stierkovanie sadrokartónových povrchov v kvalite Q3 – Q4. Vhodná taktiež na stierkovanie stien a stropov v interiéri napríklad: cementové, vápennocementové, sadrové omietky, vysokokvalitné betónové povrchy, prefabrikované betónové prvky alebo vnútorné omietky s filcovaným alebo gletovaným povrchom.

Technické údaje

Produkt	
Hustota:	cca 1.6 kg/l
Obsah pevných častíc:	cca 74 %
Min. hrúbka vrstvy:	1 mm
Max. hrúbka vrstvy:	3 mm
Hodnota pH:	cca 9
Doba schnutia:	cca 3 h / 1 mm hrúbky stierky

Variant(y)		5 kg	20 kg
Výdatnosť		cca 3.12 m^2/balenie pri 1 mm hrúbke	cca 12.5 m^2/balenie pri 1 mm hrúbke
Zrnitosť		cca 0.2 mm	cca 0.2 mm
Hrúbka omietky		1 mm - 3 mm	1 mm - 3 mm
Spotreba		cca 1.6 kg/m^2/mm	cca 1.6 kg/m^2/mm

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Balenie

5 kg vedro, 1 paleta = 80 vedier = 400 kg
20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg

Skladovanie

V suchu, chlade, chránené pred mrazom v uzatvorených obaloch 12 mesiacov. Výrobok skladovať pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Baumit, spol. s r. o.
Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava - www.baumit.sk - office@baumit.sk
Info-linka: 02/59 30 33 33

Zabezpečenie kvality

Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám. Musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí a výkvetov, nesmie byť vodoodpudivý. Musí byť rovnomerne nasiakavý. Podkladná omietka, resp. plochy určené na stierkovanie musia byť dostatočne rovné, zdrsnené a vyzreté (technologická prestávka pri omietkach min. 1 mm/ 1 deň[1)] hrúbky vrstvy, resp. betón >28 dní[1)]).

Vhodný podklad:
- vyzretý betón,
- vyzreté vápenno-cementové a cementové omietky,
- vyzreté sadrové omietky,
- sadrokartón,
- cementovláknité dosky,

Nevhodný podklad:
- umelé hmoty, laky, drevo,
- olejové a glejové nátery,
- minerálne a disperzné farby, nesúdržné nátery.

Príprava podkladu

Pred aplikáciou stierkovej hmoty Baumit FinishExpert je potrebné vopred vyrovnať väčšie nerovnosti, resp. odstrániť časti vystupujúce na povrch.

Vyrovnanie nerovností v podklade je možné realizovať univerzálnou stierkou Baumit FinoFill (hrúbka vrstvy: 1 – 30 mm), resp. pastéznou stierkou Baumit FinishMax (hrúbka vrstvy: 1 – 5 mm). Pred aplikáciou následných vrstiev je potrebné dodržať technologickú prestávku min. 1 deň/ 1 mm[1)] hrúbka vrstvy.

Spracovanie

Miešanie
Pastézna stierka Baumit FinishExpert sa aplikuje v jednom pracovnom kroku, pričom hrúbka jednej vrstvy by nemala presiahnuť 3 mm. Po vyzretí prvej vrstvy stierky, je možné aplikovať ďalšiu vrstvu.

Stierku sa aplikujte strojovo (Airless striekacím zariadením) alebo ručne antikorovým hladidlom. Pri drsných povrchoch je potrebné počítať s vyššou spotrebou. Čas schnutie je približne 2 – 8 hodín[1)]

Aby sa zabezpečil dokonale hladký povrch sa po úplnom vyzretí stierky Baumit FinishExpert vykoná brúsenie povrchu brúsnym papierom (napr. ≥120).
Aby sa zabránilo vzniku fľakov na stierke v dôsledku suchého brúsenia, pri ktorom môže dôjsť k lokálnemu odstráneniu vrstvy (napr. na podkladoch zo sadrokartónu, omietkach a pod.) je potrebné dodržať minimálnu hrúbku stierky 1 mm.

Povrchová úprava
Vnútorné disperzné farby.

Konečná vrstva po vyzretí je vhodná na aplikáciu vhodnej interiérovej farby alebo na tapetu. Pri použití tapiet, resp. farieb je potrebné ich aplikáciu konzultovať s daným výrobcom.

Upozornenia

Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C. Neprimiešavať žiadne iné materiály!

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu zrenia. Vysoké teploty dobu zrenia výrazne skracujú.

Pri spracovaní dodržiavať platné normy, smernice, technologické predpisy a všeobecné remeselné a spracovateľské zásady.

Okná, dvere a iné okolité konštrukcie (obzvlášť sklo, keramiku, klinker, prírodný kameň, lakové a kovové povrchy) dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.

V prípade kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite veľkým množstvom vody a poraďte sa s lekárom.

Pre riadne vyzretie stierky je potrebné v uzatvorených priestoroch zaistiť dostatočné priečne vetranie. Počas zrenia je potrebné stierku chrániť pred dodatočným zvlhnutím (napr. vlhkosť z kondenzácie pri spracovaní poterov, zatečenie, mokré murivo a pod.).

Vytvrdnutý materiál sa musí odstrániť ako stavebný odpad podľa miestnych a úradných predpisov. Nelikvidujte s domovým odpadom. Zvyšky sa nesmú vylievať do kanalizácie alebo toaliet.

Baumit, spol. s r. o.
Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava - www.baumit.sk - office@baumit.sk
Info-linka: 02/59 30 33 33

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.

Baumit, spol. s r. o.
Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava - www.baumit.sk - office@baumit.sk
Info-linka: 02/59 30 33 33