



Baumit PremiumPrimer

Prémiový penetračný náter pod fasádne omietky

Výhody

- Prémiová kvalita
- Jednoduché spracovanie
- Na prekrytie mikrotrhlín



Produkt

Základný náter na organickej báze s veľmi dobrou krycou schopnosťou, pripravený na okamžité použitie, vhodný na tepelnoizolačné systémy Baumit.

Zloženie

Organické spojivo, kremičitý piesok, plnivá, pigmenty, voda.

Vlastnosti

Univerzálny základný náter prémiovej kvality na zlepšenie prídržnosti a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pred aplikáciou konečných povrchových úprav. Vďaka špeciálnemu plnivu prekryje na podklade mikrotrhlínky s veľkosťou < 0,3 mm.

Vysoká pigmentácia napomáha veľmi dobrej egalizácii podkladu. Zároveň základný náter napomáha optimálnemu priebehu zrenia omietky.

Použitie

Na vonkajšie aj vnútorné použitie pred následnou aplikáciou Baumit MosaikTop a tenkovrstvových omietok Baumit openTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikonTop Master, Baumit CreativTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop, Baumit FascinaTop, predovšetkým v tepelnoizolačných systémoch Baumit Star a Baumit open.

Technické údaje

Produkt	
Farba:	biela (štandardný odtieň), odtieň 06P, 09P alebo 011P
Hodnota pH:	cca 8
Objemová hmotnosť:	cca 1.5 kg/dm ³
Doba schnutia:	min. 24 h (v závislosti od klimatických podmienok)
Faktor difúzneho odporu μ :	cca 150
Emisie VOC:	< 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, kat. EC 1PLUS, podľa certifikácie EMICODE

Variant(y)	20 kg	5 kg
Výdatnosť	cca 87 m ² /vedro (v závislosti od podkladu)	cca 22 m ² /vedro (v závislosti od podkladu)
Spotreba	cca 0.23 kg/m ² (v závislosti od podkladu)	cca 0.23 kg/m ² (v závislosti od podkladu)



Balenie

20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg
5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg

Skladovanie

V suchu, chlade, chránené pred mrazom v uzatvorených obaloch 12 mesiacov. Výrobok skladovať pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Zabezpečenie kvality	Vnúťorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Zaradenie podľa chemického zákona	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.
Podklad	Podklad musí vyhovovať platným normám. Musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí a výkvetov, nesmie byť vodoodpudivý. Vhodný podklad: ■ armovacie vrstvy tepelnoizolačných systémov, ■ vápennocementové a cementové omietky, ■ betón, ■ minerálne, silikátové, silikónové a disperzné nátery a omietky s dobrou príľnavosťou. Nevhodný podklad: ■ plasty, živice, lakované a olejové vrstvy, glejové farby, ■ čerstvé vápenné omietky a nátery ■ drevo, kov.
Príprava podkladu	■ Kriedujúce alebo ľahko pieskujúce povrchy spevniť vhodným prípravkom, napr. Baumit SanovaPrimer, technologická prestávka min. 24 hod.¹⁾ alebo Baumit MultiPrimer, technologická prestávka min. 12 hod.¹⁾. ■ Odformovacie prostriedky na betóne odstrániť horúcou parou alebo špeciálnymi prípravkami. ■ Znečistené povrchy umyť vhodným prípravkom. ■ Povrchy napadnuté riasami ošetriť vhodným prípravkom Baumit FungoFluid. ■ Nesúdržné a zvetrané nátery mechanicky odstrániť. ■ Poškodené, resp. popraskané minerálne podklady s trhlinami opraviť pomocou vhodnej stierky napr. Baumit MultiWhite, alt. Baumit MultiRenova, v prípade potreby vystužiť pomocou sklotextilnej mriežky Baumit StarTex.
Spracovanie	Spracovanie Bezprostredne pred nanášaním obsah vedra Baumit PremiumPrimer dôkladne premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Baumit PremiumPrimer nanášať celoplošne valčekom alebo štetcom a to rovnomerne bez prerušenia. Pri veľmi teplom počasi a pri veľmi nasiakavých podkladoch odporúčame naniesť dve vrstvy penetračného náteru. Pri viacnásobnom nanášaní dodržať medzi jednotlivými vrstvami náteru technologickú prestávku min. 24 hod.¹⁾. V prípade potreby je možné upraviť konzistenciu základného náteru pridaním max. 0,8 l vody/ 20 kg vedro, resp. 0,2 l vody/ 5 kg vedro Baumit PremiumPrimer. Prílišné preriedenie základného náteru môže spôsobiť „skriedovanie“ povrchu. Nepriemiešavať žiadne iné materiály. Pre omietku Baumit SilikonTop Master a vybrané odtiene omietky Baumit MosaikTop odporúčame prifarbený penetračný náter Baumit PremiumPrimer: ■ Baumit SilikonTop Master: odtieň 06P ■ Baumit MosaikTop: odtieň 09P (M340, M341) a odtieň 11P (M314, M317, M330, M331, M342, M343, M344)
Upozornenia	Konečné povrchové úpravy Fasádne omietky: Baumit openTop, Baumit PuraTop, Baumit StarTop, Baumit SilikonTop, SilikonTop Master, Baumit CreativTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop, Baumit MosaikTop. Minerálna vápennocementová omietka: Baumit FascinaTop Informácie a všeobecné pokyny Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C. Fasádu chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom (napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie). Okná, dvere a iné okolité plochy (sklo, keramika, klinker, prírodný kameň, kov a pod.) chrániť pred znečistením. Znečistené plochy okamžite umyť veľkým množstvom vody. Náradie po použití ihneď umyť vodou. Technologická prestávka pred nanášaním povrchových úprav min. 24 hod.¹⁾. Nevyzretý penetračný náter môže spôsobiť nerovnomerné zafarbenie omietky. Dodržať spracovateľské zásady a ustanovenie pre jednotlivé produkty! Vysvetlivky ¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.