



# Baumit Baumacol Preciso Speed

Rýchlotvrdnúca vyrovnávacia malta, pre hrúbku 2 - 30 mm.



## Výhody

- Vyrovnávanie a opravy nerovností
- Rýchlotvrdnúca malta
- Interiér a exteriér

## Produkt

Priemyselne vyrábaná rýchlo tvrdnúca vyrovnávacia malta na báze cementu.

## Zloženie

Cement, kamenivo, zušľachťujúce prísady.

## Vlastnosti

Mrazuvzdorná flexibilná malta s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia s vysokou prídržnosťou.

## Použitie

Na vyrovnávanie a opravy lokálnych nerovností stien a podláh (samonivelizačných stierok, poterov a pod.) alebo na vytvorenie spádovej vrstvy pred kladením dlažby, nanosením hydroizolačnej stierky a pod. Vhodná do verejných i bytových priestorov, pre terasy, balkóny, na podlahové vykurovanie, bazény, sprchy, kúpaliská a vlhké priestory priemyselných objektov. Vhodná do exteriéru a interiéru. Súčasť balkónového systému Baumit Baumacol.

## Technické údaje

Produkt	
Reakcia na oheň:	A1
Min. hrúbka vrstvy:	2 mm
Max. hrúbka vrstvy:	30 mm
Emisie VOC:	< 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS
Doba spracovania:	cca 30 min.

Variant(y)	25 kg
Výdatnosť	cca 5.2 m²/vrece pri hrúbke 3 mm
Spotreba	cca 1.6 kg/m²/mm
Spotreba vody	cca 4.5 l/25kg vreca, resp. 0,18 l/ 1 kg suchej zmesi

## Kladenie dlažby:

po cca 4 hod.<sup>1)</sup>



## Balenie

25 kg vreca, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg

## Skladovanie

V suchu, v neporušenom obale na drevenom rošte chránené fóliou 6 mesiacov.

<b>Zabezpečenie kvality</b>	Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
<b>Zaradenie podľa chemického zákona</b>	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke <a href="http://www.baumit.sk">www.baumit.sk</a> alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.
<b>Podklad</b>	<p>Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť čistý, suchý, dostatočne vyzretý, pevný, nosný, tvarovo stály, nezamrznutý, rovnomerne nasiakavý, zbavený prachu, olejových škvrn, mastnoty, výkvetov, odformovacích prostriedkov a uvoľňujúcich sa častí. Podklad musí byť dostatočne drsný.</p> <p>Vhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ betón,</li> <li>■ cementový a sadrový poter,</li> <li>■ vyzreté vápennocementové a vápenné omietky,</li> <li>■ keramické pálené tehly.</li> </ul> <p>Nevhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ drevo, kov,</li> <li>■ plasty.</li> </ul>
<b>Príprava podkladu</b>	<p>Povrch odporúčame vopred viacsmerne zdrsniť.</p> <p>Čistý podklad ošetriť vhodným penetračným náterom, napr. Baumit Grund na nasiakavé podklady, resp. Baumit Super-Primer na nenasiekavé podklady.</p>
<b>Spracovanie</b>	<p>Odporúčané náradie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ elektrické miešadlo s nízkymi otáčkami,</li> <li>■ murárska lyžica,</li> <li>■ nádoba na maltu,</li> <li>■ vodováha,</li> <li>■ antikorové hladidlo.</li> </ul> <p><b>Miešanie</b></p> <p>Obsah vreca Baumit Baumacol Preciso Speed vsypať do cca 4,5 l čistej vody a miešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami na homogénnu hmotu bez hrudiek.</p> <p>Doba miešania: cca 3 min.</p> <p><b>Doba spracovania: cca 30 min<sup>1)</sup>.</b></p> <p>Dodržať predpísané množstvo zámesovej vody, zvýšená dávka vody znižuje výslednú pevnosť malty!</p> <p><b>Spracovanie</b></p> <p>Čerstvú maltu naniesť na vopred upravený podklad antikorovým hladidlom alebo murárskou lyžicou v množstve potrebnom na vyrovnanie podkladu. Povrch následne zarovnať.</p> <p>Technologická prestávka pred nanosením ďalších vrstiev je min. 4 hod.<sup>1)</sup> v závislosti od klimatických podmienok.</p>
<b>Upozornenia</b>	<p><b>Informácie a všeobecné pokyny</b></p> <p>Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5°C.</p> <p>Čerstvo nanosený povrch chrániť min. 4 hod.<sup>1)</sup> pred priamym slnečným žiarením, mrazom, dažďom, silným vetrom, mechanickým a tepelným zaťažením. Chrániť pred príliš rýchlym vysušením.</p> <p>Podklad nevlhčiť!</p> <p>Nepremiešavať žiadne iné materiály!</p> <p>Dodržiavať platné normy, smernice, spracovateľské a remeselné zásady a technické listy jednotlivých produktov.</p> <p><b>Vysvetlivky</b></p> <p><sup>1)</sup> Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.</p>

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.