



## Baumit Baumacol PremiumFuge

Na škárovanie obkladu a dlažby. Rôzne odtiene, šírka škáry 1 - 8 mm.

### Výhody

- Antibakteriálna škárovacia zmes
- Široká škála farieb
- Interiér a exteriér



### Produkt

Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA podľa EN 13888 v 24 farebných odtieňoch.

### Zloženie

Cement, piesky, prísady.

### Vlastnosti

Škárovacia hmota s vodoodpudivým - perlovým efektom, mrazuvzdorná, flexibilná, s protiplesňovou úpravou, vysoká pevná a flexibilná, vhodná aj do potravinových prevádzok. Vyznačuje sa veľmi dobrým spracovaním (rovnomerné nanášanie a ľahké plnenie škár). Vďaka malej nasiakavosti a dobrej odolnosti proti oteru je škárovacia hmota Baumacol PremiumFuge odolná proti tvorbe flakov.

### Použitie

Na vnútorné a vonkajšie použitie. Na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, platní, mozaikového obkladu, obkladu z jemnej kameniny; pre šírku škár 1 - 8 mm. Je vhodná aj pri podlahovom vykurovaní a do miestností s vyššou vlhkosťou. Na steny, podlahy, terasy a balkóny.

### Technické údaje

Produkt	
Pochôdnosť:	po cca 24 h
Klasifikácia:	CG2 podľa EN 13888
Min. šírka škáry:	min. 1 mm
Max. šírka škáry:	max. 8 mm
Emisie VOC:	< 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS
Doba spracovania:	cca 1 h

Variant(y)	2 kg	5 kg	20 kg
Výdatnosť	2.2 m²/vedro - 4 m²/vedro (podľa typu obkladu, spôsobu kladenia a spracovania)	5.5 m²/vedro - 10 m²/vedro (podľa typu obkladu, spôsobu kladenia a spracovania)	22 m²/vrece - 40 m²/vrece (podľa typu obkladu, spôsobu kladenia a spracovania)
Spotreba	cca 1.93 kg/dm³ (podľa typu obkladu, spôsobu kladenia a spracovania)	cca 1.93 kg/dm³ (podľa typu obkladu, spôsobu kladenia a spracovania)	cca 1.93 kg/dm³ (podľa typu obkladu, spôsobu kladenia a spracovania)
Spotreba vody	cca 0.24 l/kg (cca 24% vody)	cca 0.24 l/kg (cca 24 % vody)	cca 0.24 l/kg (cca 24 % vody)

Farebná škála Baumit Baumacol PremiumFuge	
2 kg vedro	24 odtieňov
5 kg vedro	24 odtieňov
20 kg vedro	2 odtiene



<b>Balenie</b>	2 kg vedro, 1 paleta = 168 vedier = 336 kg 5 kg vedro, 1 paleta = 90 vedier = 450 kg 20 kg kartónová krabica (4 ks plastových vrecúšok á 5 kg), 1 paleta = 32 krabíc = 640 kg
<b>Skladovanie</b>	V suchu, chlade, chránené pred mrazom v dôkladne uzavretom obale 24 mesiacov.
<b>Zabezpečenie kvality</b>	Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
<b>Zaradenie podľa chemického zákona</b>	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke <a href="http://www.baumit.sk">www.baumit.sk</a> alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.
<b>Podklad</b>	Lôžko z lepiacej malty pod obkladovými prvkami musí byť dostatočne vyzret. Škály musia byť suché, bez prachu a uvoľňujúcich sa častí. Škárovacia hmota nie je kyselinovzdorná a nie je vhodná na uzavretie dilatačných škár.
<b>Spracovanie</b>	<p><b>Miešanie</b> Škárovacu zmes zamiešať s vodou v čistej nádobe vhodným miešadlom s nízkymi otáčkami na homogénnu bezhrudkovú hmotu. Po cca 5 min odležaní ešte raz krátko premiešať.</p> <p><b>Nanášanie</b> Aby sa predišlo fľakom v škárovacej hmote, musí byť podkladová lepiaca malta dostatočne vyzretá. Prebytočná malta musí byť zo škár odstránená.</p> <p>Škárovacu hmotu diagonálne vtlačiť do škár pomocou škárovacieho hladidla alebo gumenej stierky. Keramický obklad je možné umyť po cca 5 až 15 min<sup>1)</sup> čistou vodou a mäkkou špongiou. Po vysušení škár ešte raz zotrieť čistou vodou z povrchu obkladu vytvorený cementový film. Obklad je potrebné chrániť 24 hod.<sup>1)</sup> pred mechanickým zaťažením.</p>
<b>Upozornenia</b>	<p><b>Informácie a všeobecné pokyny</b> Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C.</p> <p>Farebnosť podľa platnej vzorkovnice farieb Baumit Baumacol. Zhodnosť farebného odtieňa je možné garantovať len v rámci jednej výrobnéj šarže. Odporúčame, preto objednávať naraz celé množstvo materiálu vrátane potrebnej rezervy, aby sa predišlo prípadným rozdielom vo farebnosti.</p> <p>Pri spracovaní chrániť škárovanú plochu pred priamym slnečným žiarením, dažďom, silným vetrom a prievanom.</p> <p>V 20 kg balení sú dodávané odtiene white a cement grey.</p> <p>Nepremiešavať žiadne iné materiály!</p> <p>Dodržiavať platné normy, smernice, všeobecné spracovateľské zásady, ustanovenia v technických listoch pre jednotlivé produkty!</p> <p><b>Vysvetlivky</b> <sup>1)</sup> Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.</p>

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.