

# Baumit FinishMax

## Pastézna stierka do interiéru



- **Výborná výplňová schopnosť**
- **Do hrúbky 5 mm**
- **Pre ručné aj strojové spracovanie**

<b>Produkt</b>	Pastézna interiérová stierka pre ručné a strojové spracovanie. Možnosť nanášania valčekom.		
<b>Zloženie</b>	Minerálne plnivo, špeciálne disperzné prísady, celulóza a voda.		
<b>Vlastnosti</b>	Jednoducho spracovateľná stierka v pieskovej farbe s výbornou krycou schopnosťou a matným povrchom.		
<b>Použitie</b>	Interiérová stierka vhodná na zhotovenie hladkých povrchov stien a stropov na cementových, vápennocementových a sadrových omietkach. Vhodná taktiež na aplikáciu na betónové prvky, prefabrikáty, pórobetónové alebo vápenno pieskové tvárnice. Stierku je možné vystužiť sklotextilnou mriežkou.		
<b>Technické údaje</b>	Hustota:	cca 1.6 kg/l	
	Obsah pevných častí:	cca 69 %	
	Min. hrúbka vrstvy:	1 mm	
	Max. hrúbka vrstvy:	5 mm	
	Hodnota pH:	cca 8	
	Doba schnutia:	cca 3 h / 1 mm hrúbky stierky	

		5 kg	20 kg
Výdatnosť		cca 3.12 m <sup>2</sup> /balenie pri 1 mm hrúbke	cca 12.5 m <sup>2</sup> /balenie pri 1 mm hrúbke
Veľkosť zrna		cca 0.3 mm	cca 0.3 mm
Hrúbka omietky		1 mm - 5 mm	1 mm - 5 mm
Spotreba		cca 1.6 kg/m <sup>2</sup> /mm	cca 1.6 kg/m <sup>2</sup> /mm



<b>Balenie</b>	5 kg vedro, 1 paleta = 80 vedier = 400 kg 20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
<b>Skladovanie</b>	V suchu, chlade, chránené pred mrazom v uzatvorených obaloch 6 mesiacov. Výrobok skladovať pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.		
<b>Zabezpečenie kvality</b>	Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.		
<b>Zaradenie podľa chemického zákona</b>	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke <a href="http://www.baumit.sk">www.baumit.sk</a> alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.		

<b>Podklad</b>	<p>Podklad musí vyhovovať platným normám. Musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí a výkvetov, nesmie byť vodoodpudivý. Musí byť rovnomerne nasiakavý. Podkladná omietka, resp. plochy určené na stierkovanie musia byť dostatočne rovné, zdrsené a vyzreté (technologická prestávka pri omietkach min. 1 mm/ 1 deň<sup>1)</sup> hrúbky vrstvy, resp. betón &gt;28 dní<sup>1)</sup>).</p> <p>Vhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyzretý betón,</li> <li>■ vyzreté vápenno-cementové a cementové omietky,</li> <li>■ vyzreté sadrové omietky,</li> <li>■ cementovláknité dosky.</li> </ul> <p>Nevhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ umelé hmoty, laky, drevo,</li> <li>■ olejové a glejové nátery,</li> <li>■ minerálne a disperzné farby, nesúdržné nátery.</li> </ul>
<b>Príprava podkladu</b>	<p>Pred aplikáciou stierkovej hmoty Baunit FinishMax je potrebné vopred vyrovnať väčšie nerovnosti, resp. odstrániť časti vystupujúce na povrch.</p> <p>Pre vyrovnanie nerovností v podklade v hrúbke nad 5 mm odporúčame univerzálnu stierku Baunit FinoFill (hrúbka vrstvy: 1 – 30 mm). Pred aplikáciou následných vrstiev je potrebné dodržať technologickú prestávku min. 1 deň/ 1 mm<sup>1)</sup> hrúbka vrstvy.</p>
<b>Spracovanie</b>	<p><b>Miešanie</b></p> <p>Pastézna stierka Baunit FinishMax je vhodná na ručné alebo strojové spracovanie. Aplikuje sa v jednom pracovnom kroku, pričom hrúbka jednej vrstvy by nemala presiahnuť 5 mm. Po vyzretí prvej vrstvy stierky, je možné aplikovať ďalšiu vrstvu. Pri drsných povrchoch je potrebné počítať s vyššou spotrebou. Čas schnutia je približne 2 – 8 hodín<sup>1)</sup></p> <p>Stierku sa aplikuje strojovo (Airless striekacím zariadením) alebo ručne antikorovým hladidlom. Vhodné strojné zariadenie napr. Graco T-Max s piestovou pumpou, minimálna veľkosť trysky je „61“.</p> <p><b>Povrchová úprava</b></p> <p>Vnútné disperzné farby. Konečná vrstva po vyzretí je vhodná na aplikáciu vhodnej interiérovej farby alebo na tapetu. Pri použití tapiet, resp. farieb je potrebné ich aplikáciu konzultovať s daným výrobcom farby.</p>
<b>Upozornenia</b>	<p><b>Informácie a všeobecné pokyny</b></p> <p>Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C. Neprimiešavať žiadne iné materiály!</p> <p>Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu zrenia. Vysoké teploty dobu zrenia výrazne skracujú.</p> <p>Pri spracovaní dodržiavať platné normy, smernice, technologické predpisy a všeobecné remeselné a spracovateľské zásady.</p> <p>Okná, dvere a iné okolité konštrukcie (obzvlášť sklo, keramiku, klinker, prírodný kameň, lakové a kovové povrchy) dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.</p> <p>V prípade kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite veľkým množstvom vody a poraďte sa s lekárom.</p> <p>Pre riadne vyzretie stierky je potrebné v uzatvorených priestoroch zaistiť dostatočné priečne vetranie. Počas zrenia je potrebné stierku chrániť pred dodatočným zvlhnutím (napr. vlhkosť z kondenzácie pri spracovaní poterov, zatečenie, mokré murivo a pod.).</p> <p>Vytvrdnutý materiál sa musí odstrániť ako stavebný odpad podľa miestnych a úradných predpisov. Nelikvidujte s domovým odpadom. Zvyšky sa nesmú vylievať do kanalizácie alebo toaliet.</p> <p><b>Vysvetlivky</b></p> <p><sup>1)</sup>Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.</p>

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.