



Baumit FinishMax

Pastézna stierka do interiéru

Výhody

- Výborná výplňová schopnosť
- Do hrúbky 5 mm
- Pre ručné aj strojové spracovanie



Produkt

Pastézna interiérová stierka pre ručné a strojové spracovanie. Možnosť nanášania valčekom.

Zloženie

Minerálne plnivo, špeciálne disperzné prísady, celulóza a voda.

Vlastnosti

Jednoducho spracovateľná stierka v pieskovej farbe s výbornou krycou schopnosťou a matným povrchom.

Použitie

Interiérová podkladná stierka vhodná na zhotovenie hladkých povrchov stien a stropov na cementových, vápennocementových a sadrových omietkach. Vhodná taktiež na aplikáciu na betónové prvky, prefabrikáty, pórobetónové alebo vápenno pieskové tvárnice. Stierku je možné vystužiť sklotextilnou mriežkou.

Technické údaje

Produkt	
Hustota:	cca 1.6 kg/l
Obsah pevných častíc:	cca 69 %
Min. hrúbka vrstvy:	1 mm
Max. hrúbka vrstvy:	5 mm
Hodnota pH:	cca 8
Doba schnutia:	cca 3 h / 1 mm hrúbky stierky

Variant(y)		5 kg	20 kg
Výdatnosť		cca 3.12 m ² /balenie pri 1 mm hrúbke	cca 12.5 m ² /balenie pri 1 mm hrúbke
Zrnitosť		cca 0.3	cca 0.3 mm
Hrúbka omietky		1 mm - 5 mm	1 mm - 5 mm
Spotreba		cca 1.6 kg/m ² /mm	cca 1.6 kg/m ² /mm



Balenie

5 kg vedro, 1 paleta = 80 vedier = 400 kg
20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg

Skladovanie

V suchu, chlade, chránené pred mrazom v uzatvorených obaloch 6 mesiacov. Výrobok skladovať pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Zabezpečenie kvality	Vnúťorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Zaradenie podľa chemického zákona	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.
Podklad	<p>Podklad musí vyhovovať platným normám. Musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí a výkvetov, nesmie byť vodoodpudivý. Musí byť rovnomerne nasiakavý. Podkladná omietka, resp. plochy určené na stierkovanie musia byť dostatočne rovné, zdrsnené a vyzreté (technologická prestávka pri omietkach min. 1 mm/ 1 deň¹⁾ hrúbky vrstvy, resp. betón >28 dní¹⁾).</p> <p>Vhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ vyzretý betón, ■ vyzreté vápenno-cementové a cementové omietky, ■ vyzreté sadrové omietky, ■ cementovláknité dosky. <p>Nevhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ umelé hmoty, laky, drevo, ■ olejové a glejové nátery, ■ minerálne a disperzné farby, nesúdržné nátery.
Príprava podkladu	<p>Pred aplikáciou stierkovej hmoty Baumit FinishMax je potrebné vopred vyrovnať väčšie nerovnosti, resp. odstrániť časti vystupujúce na povrch.</p> <p>Pre vyrovnanie nerovností v podklade v hrúbke nad 5 mm odporúčame univerzálnu stierku Baumit FinoFill (hrúbka vrstvy: 1 – 30 mm). Pred aplikáciou následných vrstiev je potrebné dodržať technologickú prestávku min. 1 deň/ 1 mm¹⁾ hrúbka vrstvy.</p>
Spracovanie	<p>Miešanie</p> <p>Pastézna stierka Baumit FinishMax je vhodná na ručné alebo strojové spracovanie. Aplikuje sa v jednom pracovnom kroku, pričom hrúbka jednej vrstvy by nemala presiahnuť 5 mm. Po vyzretí prvej vrstvy stierky, je možné aplikovať ďalšiu vrstvu. Pri drsných povrchoch je potrebné počítať s vyššou spotrebou. Čas schnutia je približne 2 – 8 hodín¹⁾</p> <p>Stierku sa aplikuje strojovo (Airless striekacím zariadením) alebo ručne antikorovým hladidlom. Vhodné strojné zariadenie napr. Graco T-Max s piestovou pumpou, minimálna veľkosť trysky je „61“.</p> <p>Povrchová úprava</p> <p>Vnúťorné disperzné alebo sadrové stierky Baumit (napr. Baumit FinishSuperior). Konečná vrstva po vyzretí je vhodná na aplikáciu vhodnej interiérovej farby alebo tapety. Pri použití tapiet, resp. farieb je potrebné ich aplikáciu konzultovať s daným výrobcom farby.</p>
Upozornenia	<p>Informácie a všeobecné pokyny</p> <p>Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C. Neprimiešavať žiadne iné materiály!</p> <p>Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu zrenia. Vysoké teploty dobu zrenia výrazne skracujú.</p> <p>Pri spracovaní dodržiavať platné normy, smernice, technologické predpisy a všeobecné remeselné a spracovateľské zásady.</p> <p>Okná, dvere a iné okolité konštrukcie (obzvlášť sklo, keramiku, klinker, prírodný kameň, lakové a kovové povrchy) dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.</p> <p>V prípade kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite veľkým množstvom vody a poraďte sa s lekárom.</p> <p>Pre riadne vyzretie stierky je potrebné v uzatvorených priestoroch zaistiť dostatočné priečne vetranie. Počas zrenia je potrebné stierku chrániť pred dodatočným zvlhnutím (napr. vlhkosť z kondenzácie pri spracovaní poterov, zatečenie, mokré murivo a pod.).</p> <p>Vytvrdnutý materiál sa musí odstrániť ako stavebný odpad podľa miestnych a úradných predpisov. Nelikvidujte s domovým odpadom. Zvyšky sa nesmú vylievať do kanalizácie alebo toaliet.</p> <p>Vysvetlivky</p> <p>¹⁾Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.</p>

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.