



Baumit SpeedFix

Rýchloschnúce lepidlo na rohové a omietkové lišty

Výhody

- Rýchloschnúca lepiaca malta
- Na cementovej báze
- Pre interiér a exteriér



Produkt

Minerálna rýchlotuhnúca lepiaca hmota na osadzovanie rohových lišt a omietacích profilov pred omietaním vápennými a vápennocementovými omietkami.

Zloženie

Cement, jemné piesky, prísady.

Vlastnosti

Rýchlotuhnúca minerálna lepiaca hmota.

Použitie

Baumit SpeedFix je minerálna malta na osadzovanie rohových a soklových profilov, omietacích lišt, omietnikov, dilatačných profilov v interiéri i v exteriéri pred omietaním vápennými a vápennocementovými omietkami. Lepiacu maltu je možné použiť i pre upevnenie elektroinštalácií, rozdeľovačov a pod.

Rýchly čas tuhnutia (30 min.) a rýchle dosiahnutie dostatočnej pevnosti znižujú časovú náročnosť procesu omietania pri osadení omietacích a iných profilov.

Technické údaje

Produkt	
Pevnosť v ťahu pri ohybe:	min. 3 MPa
Reakcia na oheň:	A1
Pevnosť v tlaku:	min. 8 MPa
Adhézna pevnosť v šmyku:	min. 0,25 MPa malty k betónu, min. 0,25 MPa ku kovovej doske
Objemová hmotnosť v suchom stave:	1600 kg/m ³
Doba spracovania:	cca 30 min.

Variant(y)	30 kg
Výdatnosť	cca 21 l/vrece (cca 20 bm/vrece)
Spotreba	cca 1.5 kg/bm (v závislosti od typu a rovinnosti podkladu)
Spotreba vody	cca 6 l/vrece

Balenie

30 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1440 kg

Zabezpečenie kvality

Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, pevný, nosný, dostatočne rovný, zbavený prachu, nečistôt, zvyškov oddeľovacích olejov, starých náterov a výkvetov solí.

Spracovanie

Miešanie

Obsah vreca vsypať do cca 6 l čistej vody a pomocou elektrického miešadla s nízkymi otáčkami premiešať na hladkú hmotu bez hrudiek. Nechať cca 3 min. odstáť a ešte raz premiešať. Vždy zamiešať celý obsah vreca. Neprimiešavať žiadne iné materiály.

Nanášanie

Baumit SpeedFix nanášať bodovo s použitím špachtle, resp. murárskej lyžice. Hrúbka nanesej lepiacej malty závisí od typu podkladu a jeho rovinnosti. Vzdialenosť jednotlivých lepiacich bodov je cca 30 cm a volí sa v závislosti od tuhosti profilu tak, aby pri omietaní, resp. sťahovaní omietky latou nedochádzalo k priehybom. Profily ihneď zatlačiť do malty, vyrovnať do požadovanej polohy a prebytočnú maltu odstrániť.

Upozornenia

Informácie pri následnom použití vápennosadrových a sadrových omietok!

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.