



Baumit SpeedTop, 250 ml

Zimná prísada do fasádnych omietok



Výhody

- **Urýchľuje proces zrenia omietky**
- **Vhodná pri nízkych teplotách**
- **Jednoduchá aplikácia**

Produkt

Špeciálna prísada pre tenkovrstvové omietky Baumit SilikonTop a Baumit GranoporTop.

Zloženie

Voda, organické prísady, amoniak.

Vlastnosti

Prísada urychľujúca vyzretie omietky pri vysokej vzdušnej vlhkosti, nižších teplotách a pri hmlistom počasií.

Pri správnom spracovaní a pridaní prísady Baumit SpeedTop je Baumit omietka po cca 4 - 6 hod. (v závislosti od teploty a vzdušnej vlhkosti) odolná voči dažďu, takže nedôjde k jej stečeniu po fasáde. Počas tejto doby zrenia je potrebné chrániť nanesenú omietku pred mrazom.

Použitie

Prísada pre spracovanie tenkovrstvovej omietky Baumit SilikonTop a Baumit GranoporTop pri teplotách v rozmedzí $\geq +1^{\circ}\text{C}$ do $\leq +15^{\circ}\text{C}$ a relatívnej vlhkosti vzduchu menej ako $\leq 95\%$. Iné poveternostné podmienky môžu negatívne ovplyvniť priebeh zrenia omietky. Prísada sa aplikuje bezprostredne pred aplikáciou omietky.

Technické údaje

Produkt	
Farba:	bezfarebná
Hodnota pH:	11 - 12
Objemová hmotnosť:	cca 1 kg/dm ³

Variant(y)	250 ml
Spotreba	250 ml / 25 kg vedro Baumit SilikonTop, resp. Baumit GranoporTop

Balenie

250 ml plastová nádoba

Skladovanie

V suchu, chlade, chránené pred mrazom v dôkladne uzavretom obale 18 mesiacov.

Zabezpečenie kvality

Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad

Podklad na lepenie musí vyhovovať platným normám (STN 73 2901, ETAG 004), musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí, výkvetov a odformovacích prostriedkov. Nesmie byť vodoodpudivý. Musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý.

Spracovanie

Prísada Baumit SpeedTop sa pridáva v množstve 250 ml (1 balenie) do 25 kg balenia omietky. Pozri skladovanie omietky.

Bezprostredne pred nanášaním 1 balenie prísady Baumit SpeedTop dôkladne rozmiešať v 1 vedre omietky Baumit Sili-
konTop alebo GranoporTop elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Namiešať vždy len také množstvo omietky, ktoré je
možné spracovať do cca 1,5 hod. Po tejto dobe prebehne chemická reakcia a omietka začína tuhnúť.

Prísadu Baumit SpeedTop pridávať len pri vonkajšej teplote v rozpätí $\geq +1^{\circ}\text{C}$ až $\leq +15^{\circ}\text{C}$ a relatívnej vzdušnej vlhkosti
vzduchu $\leq 95\%$. Pri teplotách nad $+15^{\circ}\text{C}$ sa čas otvorenia (spracovateľnosti) výrazne skracuje. Iné poveternostné podmienky
môžu negatívne ovplyvniť priebeh zrenia omietky.

Počas doby zrenia (t.j. 4 - 6 hod. v závislosti od klimatických podmienok) je potrebné fasádu chrániť pred mrazom, inte-
zivným dažďom alebo pred kondenzáciou vodnej pary primeraným spôsobom (ochranné siete na fasádu a pod.).

Ak sa predpokladá, že počas spracovania budú teploty neustále pod bodom mrazu, existuje riziko dlhodobých zrážok alebo
sa očakáva dlhodobá hmla, resp. tvorba kondenzu na povrchu je potrebné práce odložiť alebo prijať vhodné opatrenia
(zarkytie plachtou, ochranné siete na fasádu a pod.).

Upozornenia

Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod $+1^{\circ}\text{C}$ a vystúpiť nad
 $+15^{\circ}\text{C}$.

Relatívna vzdušná vlhkosť musí byť $\leq 95\%$. Iné poveternostné podmienky môžu negatívne ovplyvniť priebeh zrenia omietky.

Prísada Baumit SpeedTop môže mierne ovplyvniť farebný odtieň omietky a jej konzistenciu. Preto je potrebné dbať na
presné dávkovanie prísady a vizuálne ucelené plochy fasády realizovať kompletne materiálom výhradne s obsahom prísady
Baumit SpeedTop (t.j. nekombinovať na jednej stene materiál s obsahom prísady Baumit SpeedTop a bez tejto prísady).

Okná, dvere a iné okolité konštrukcie (sklo, keramika, klinker, prírodný kameň, kov a pod.) dôkladne zakryť. Prípadné
odstreky a použité náradie a nástroje ihneď umyť veľkým množstvom vody.

Pri spracovaní dodržiavať platné normy, všeobecné a remeselné zásady ako aj Technologický predpis Baumit Tepelnoizo-
lačné systémy a Baumit Technické listy.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností
a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani
vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre
zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho
spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete
na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a
vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.