



# Baunit Tiwofill H

Výplňové spojivo na vyplnenie dutých priestorov, priekop a pod.

## Výhody

- Hotové minerálne spojivo
- Zníženie nákladov na zariadenie staveniska
- Stála kvalita



## Produkt

Hotové minerálne spojivo vhodné svojim zložením na vyplňovanie dutých priestorov a odvodňovacích priekop.

Príklad receptúry		Baunit TIWOFILL H
Spojivo	kg/ m <sup>3</sup>	645
Voda (pitná)	kg/ m <sup>3</sup>	770
Voda/ spojivo	-	1,2
Vlastnosti čerstvej suspenzie <sup>1)</sup>		
Hustota	g/ cm <sup>3</sup>	1,41
Čas výtoku (podľa Marsha)	s/ l <sup>3</sup>	pribl. 37
Miera usadenia <sup>2)</sup> (po 24 hod.)	obj. %	≤ 5
Vlastnosti vytvrdnutej suspenzie <sup>3)</sup>		
Pevnosť v tlaku <sup>4)</sup>		
3 dni	MPa	-
7 dní	MPa	≥ 0,5
28 dní	MPa	≥ 2
90 dní	MPa	≥ 3

## Balenie

Silo - voľne ložený materiál

## Zabezpečenie kvality

Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

## Zaradenie podľa chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke [www.baunit.sk](http://www.baunit.sk) alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

## Spracovanie

**Baunit TIWOFILL** na stavenisku zmiešať s vodou a potom pumpovať v podobe suspenzie na miesto použitia.

## Upozornenia

### Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5°C.

Rozptyl merných hodnôt suspenzie sa uvádza podľa odporúčania spoločnosti pre geotechniku depónií a starých ekologických záťaží.

**Využite naše technické skúsenosti v oblasti použitia!** Radi zoptimalizujeme naše produkty v závislosti od vašich požiadaviek. Skúšobné predpisy na prípravu a skúšku suspenzie Vám dodáme na vyžiadanie.

### Vysvetlivky

<sup>1)</sup> 2 l šarža: miešačka s disolvérovým diskom 5000 ot./ min.; čas disperzie 10 min.; skúšobná teplota +20°C.

<sup>2)</sup> 250 ml hladina cylindra.

<sup>3)</sup> Podmienky na skladovanie vzoriek: +20°C pod vodou; skúšobná teplota +20°C.

<sup>4)</sup> Skúšobné trámy (4 x 4 x 16 cm).

---

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.